

屋外用
油性

セトールHLS
Cetol® HLS

工 程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
 - ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（#80～#120）。
 - ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。
- ※必ず乾燥した木材に塗ってください

2. 下塗り

セトールHLS（各色） 1回塗り 70～80g/m²

3. 乾 燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

4. 上塗り

セトールHLS（各色） 1回塗り 60～70g/m²

5. 乾 燥

約16時間（20℃ 相対湿度65%）

6. 上塗り

セトールHLS（各色） 1回塗り 60～70g/m²

合計2～3回塗り

※優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りすることをおすすめします

メンテナンス

セトールHLSの塗り替えの場合、塗り重ねが可能です。

下地調整の後、劣化の状況に応じてセトールHLSもしくはセトールFilter7を1～2回塗りしてください。

下地調整

- ・汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・必要に応じてカビ取り、漂白洗浄。しっかりと乾燥させる。
- ・塗装表面を木目に沿って軽くサンダーがけ（#80～#120）。（特に塗膜表面が脱落している部分とその周辺は入念にサンダーがけ）
- ・サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。

上塗り

セトールHLSもしくはセトールFilter7 × 1～2回塗り



総代理店／総販売元

トーヨーマテリア株式会社

営業第二部 シッケンス課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

アルファベットセブンビル2F

TEL：03-5563-8267 FAX：03-5563-8270

E-mail：sikkens@toyomateria.jp http：//www.toyomateria.jp